

Liant de rebouchage



5L 1L

Les produits Ciranova[®] sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgique

tél. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

DESCRIPTION DU PRODUIT

Un mélange de liant et de solvants sans aromates.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	un liquide épais incolore
TAUX DE SUBSTANCE COMPACTE	14%
DENSITÉ	0,9
VISCOSITÉ	180 sec/DIN 4 mm à 20°C

CARACTERISTIQUES

Pour boucher les trous de clous. Pour jointoyer les parquets. Réparation de vieilles poutres en chêne. Pour toutes sortes de petites réparations sur bois. Pour des réparation importantes appliquer en plusieurs fois. Ce produit à un léger rétrécissement.

TRAITEMENT PREALABLE

On mélange le liant avec de la fine poussière (P100 - 120) de ponçage du bois à traiter. Il est difficile d'avancer une proportion exacte puisque cela dépend des différentes sortes de poussières de bois. Il est à noter qu'on utilise beaucoup moins de liant que de poussière de bois, il sert seulement de liant.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le liant Ciranova[®] avec une spatule ou avec un couteau à enduire. Conserver le liant toujours dans des pots fermés pour éviter tout durcissement.



TEMPS DE SECHAGE

Ponçage après 30 minutes suivant temperature ambiante.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Après séchage poncer uniformément au grain 100.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Conservation: 2 ans dans un emballage fermé.

MENTIONS PARTICULIERES

Le liant Ciranova[®] contient des produits qui s'opposent au rétrécissement.