



5L 1L

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgium

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

FICHE TECHNIQUE

HARDWAXOIL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile pour parquet, séchage rapide, avec une excellente résistance à l'usure. Bonne capacité de remplissage et bonne résistance chimique et mécanique.

DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITÉ	+/- 25-35 sec. (Din 4mm/20°C)
EXTRAIT SEC	+/- 43 % en poids
DENSITÉ	+/- 0,86 kg/l
BRILLANCE	mat

COULEURS :

STANDARD: naturel, naturel blanc, blanc, extra blanc, gris, vieux gris, chêne fumé, noir.

TRENDY : bronze, métallique, gris foncé, écru, gris clair, sable, cerisier, wengé.

CONFORME LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO PAINT 2010

CARACTERISTIQUES

Spécialement approprié pour huiler les parquets. Donne au parquet un aspect rustique. On peut réparer facilement les parquets huilés. Il est conseillé d'appliquer des couches fines. Plusieurs couches augmentent la brillance.

TRAITEMENT PREALABLE

La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 100-120.

Lors d'utilisation des produits METALLIC & BRONZE, nous conseillons l'application sur un parquet préalablement brossé. (structuré)

MODE D'EMPLOI

Bien remuer et agiter avant l'emploi. On peut appliquer le HARDWAXOIL Ciranova® avec une brosse, rouleau, chiffon ou mono brosse. Le surplus doit être essuyé. Pour des bois durs, on applique deux couches, pour des bois doux on conseille d'appliquer trois couches.

Pour application industrielle on vous conseillons de contacter notre service technique Ciranova®.



TEMPS DE SECHAGE

6 à 8 heures. Le temps de séchage dépend de l'humidité et température ambiante. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage. Des couches épaisses augmentent le temps de séchage.



CAPACITE D'ETALEMENT

25 – 30 m²/litre et par couche. Dépendant de l'essence du bois.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Nettoyage mensuel avec le Savon pour parquet Ciranova®. Une fois par année traiter le parquet avec l'huile d'entretien Ciranova®. Lors de salissures importantes, il est conseillé d'utiliser le nettoyant intensif Ciranova. Le Hardwaxoil est complètement durci après 2 semaines. Pendant cette période il est conseillé d'éviter tout contact avec de l'eau ou de tous produits d'entretien.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 2 ans dans l'emballage d'origine bien fermé.

MENTIONS PARTICULIERES

Huile teintées: faire essais avant traitement du parquet.

Les résidus d'huile séchés sont auto-inflammables. Jeter vos chiffons et pads usées dans l'eau après utilisation.