

AQUAPAD

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ciranova Aquapad est une teinte à bois en phase aqueuse pour colorer toutes les essences intérieures. L'Aquapad donne au bois un aspect uniforme et met en évidence la profondeur au veinage du bois. De part sa composition spéciale et sa facilité d'utilisation l'Aquapad est particulièrement appropriée pour teinter des grandes surfaces de parquet.



5L

1L

DONNEES TECHNIQUES

COULEUR	DISPONIBLES EN 16 TEINTES
VISCOSITE	+/-11" DIN 4 À 20°C
DENSITE	DÉPENDANT DE LA TEINTE
MATIÈRES SOLIDES	DÉPENDANT DE LA TEINTE

PREPARATION

Poncer le bois avec un grain 120 à 150. Dépoussiérer soigneusement.

MODE D'EMPLOI

BIEN MELANGER L'AQUAPAD AVANT ET PENDANT L'EMPLOI. Il est conseillé de tester la teinte choisie avant de traiter toute la surface.

Pour une finition vernie (gamme Aquafix) on peut ajouter une durcisseur (en été: 5% durcisseur - en hiver 10% durcisseur) ou il faut bloquer l'aquapad avec un fond dur solvant, huile hardwax-oil Magic ou Full Solid (incoloré, Naturel, ou naturel blanc). Si vous ajoutez le durcisseur, tenir compte avec un potlife de +/- 3heures. Ne pas égrainer l'Aquapad.

On peut appliquer l'Aquapad directement avec une monobrosse. Si on applique l'Aquapad avec un rouleau ou brosse, il est nécessaire d'égaliser le produit avec une monobrosse(pad Blanc ou beige). Ne pas laisser les pads sur le sol afin d'éviter des variations de couleur.



TEMPS DE SECHAGE

Sec après +/- 3 à 4 heures



CAPACITE D'ETALEMENT

10 à 15 m²/litre selon l'essence de bois.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Après séchage, l'Aquapad doit être protégé avec une Hardwaxoil, une cire pour parquet ou de vernis. (Seulement quand le durcisseur est utilisé)

INFORMATIONS PRODUIT

Toutes les teintés Aquapad sont miscible entre-elles et dilué à l'eau. Se conserve 1 an dans l'emballage d'origine fermé.

MENTIONS SPECIALES

L'AQUAPAD craint le gel : ne pas utiliser ou transporter en-dessous de 5°C. Ne pas utiliser des matériaux qui peuvent rouiller. La teinte dépend du type de bois, du ponçage, de la quantité de teinte que l'on applique. C'est pourquoi il est conseillé de faire un test au préalable.

Les produits Ciranova[®] sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be