

Vitrificateur + durcisseur en phase aqueuse.

Cypall. Mat Absolu 2K BOIS BRUT

Vitrificateur

Domaines d'utilisation :

Vitrificateur en phase aqueuse. Maintient un aspect ultra mat bois brut.

Adapté entre autres pour le traitement de surface :

- Des sols bois et parquets poncés à blanc en domaines très sollicités,
- Des parquets contrecollés poncés à blanc

Propriétés :

Vitrificateur pour parquet, en phase aqueuse, à mélanger sur chantier, mélange des composants A-B.

- Aspect bois brut A + B
- Séchage rapide
- Facile à mettre en œuvre
- Application au rouleau

Caractéristiques techniques :

Conditionnements (A + B) :	5 l jerricane plastique 0,5 l Durcisseur
Tenue en stock :	environ 12 mois
Effet :	Bois brut : (A + B)
Consommation par application :	env. 100 à 130 ml / m ²
Température de mise en œuvre :	18 à 25 °C
Vie en pot :	env. 45 minutes*
Sec hors poussière :	après env. 2 heures*
Circulable :	après env. 4 heures*
Egrenage :	après 4 à 5 heures*
Résistance finale :	après env. 10 jours*

*A température ambiante.

Préparation du support :

Commencer le traitement de surface uniquement après le durcissement complet de la colle. Le sol doit être exempt de poussière, d'huile, de cire et de silicone. Procéder à un ponçage préalable à la ponceuse à bandes avec un papier abrasif grain 36 à 60. Mastiquer ensuite les joints / interstices avec le liant). Pour avoir une finition optimale, effectuer un ponçage fin (à la monobrosse) avec un treillis abrasif au grain 120 ou 150. Après le dernier ponçage, la surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de poussière de ponçage et de saletés.



Cypall.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mise en œuvre :

1. Avant l'utilisation, acclimater les bidons des composants A-B de Cypall Absolu Bois Brut à température ambiante.
2. Verser le composant A dans un seau propre, ajouter le composant B (durcisseur), puis mélanger immédiatement.
3. Appliquer généreusement une couche homogène du vitrificateur Cypall Mat Absolu Bois Brut sur le parquet, au rouleau pour phase aqueuse. Appliquer au minimum 2 couches. Commencer par les bords, en passage croisé à contresens puis dans le sens de la veinure du bois. Chevaucher les lés entre eux. Pour les sols exposés au trafic intense appliquer une 3ème couche.
4. Durée de séchage avant égrenage : env. 4 heures
Durée de séchage pour l'application en 3 couches :
1ère couche : env. 4 heures, 2ème couche : env. 5 heures
5. Avant la dernière application, effectuer un égrenage avec le treillis grain 120 ou 150.
6. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Consommation :

Quantité recommandée par application : 100 à 130 ml / m²
Surface traitée par litre et par application : 7 à 10 m²

Important :

- Après adjonction du durcisseur, réaction exothermique, ne plus refermer l'emballage ! Danger : Explosion!
- Tenue en stock jusqu'à 12 mois en emballage d'origine dans un endroit sec et tempéré. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40 °C. Refermer aussitôt après application et utiliser rapidement le contenu des bidons entamés. Si formation de peaux tamiser le produit.
- Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25 °C / humidité relative de l'air >35% et <65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- Dans le cadre de sollicitations modérées, la surface sera circulaire après séchage (durant toute la nuit à température ambiante) de la dernière couche de vitrificateur.
- Si durée de séchage entre les couches supérieur à 1 journée, égrener impérativement au treillis 100 - 120.
- Pour les essences de bois hors du commun (non feuillus, bois exotiques) consulter notre service technique.
- Attendre au moins 10 jours avant de recouvrir les surfaces fraîchement vitrifiées, de tapis ou autres revêtements de sol et la mise en place d'objets lourds.
- Attendre au moins 10 jours avant de nettoyer les surfaces fraîchement vitrifiées avec un soin Protecteur (ex. Soin protecteur de la gamme Cypall).
- Un entretien régulier avec ce produit améliore l'aspect de la surface vitrifiée et prolonge sa durée de vie.
- Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles nationales etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Recommandations pour l'Entretien des Parquets :

Le parquet est un revêtement de sol posé pour durer plusieurs années. Sans entretien régulier, il se raye, s'abîme, vieillit. Dépoussiérez-le régulièrement, vous pouvez également utiliser un chiffon légèrement humide ou une serpillière microfibre avec un produit spécialement adapté pour l'entretien de ce type de surface. Environ 1 fois par an suivant l'intensité de passage, il est conseillé d'appliquer un film protecteur prolongeant la durée de vie du vernis. L'application s'opère en une ou deux couches, avec un balai éponge ou une serpillière microfibre bien essorée. Toutes les cinq applications, avant de passer une nouvelle couche protectrice, utilisez un détergent neutre afin d'éliminer les résidus de produit.

Conseils importants

- Ne pas couvrir (bâche de protection, ect...), ne pas disposer de tapis sur le parquet traité, ne pas déplacer de meubles lourds durant la période de durcissement «à cœur» (env. 10 jours).
- Placez des patins de feutre sous les pieds des meubles et des chaises, pour éviter les rayures.
- Pensez à mettre un paillason au seuil de l'entrée.
- Le bois est très sensible aux variations hygrométriques. Eviter de laisser stagner de l'eau ou tout corps gras sur votre parquet
- Une utilisation intense du chauffage, nécessite la mise en place d'humidificateurs.

Sécurité du travail et de l'environnement :

Vitrificateur en phase aqueuse teneur en solvant inférieure à 15%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants.

Composant B : contient de l'isocyanate prépolymérisé. Peut produire une réaction allergique. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires.

Bien aérer pendant la mise en œuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin.

Observer les directives relatives au travail des produits dangereux, les descriptions de danger / consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité, etc. Après durcissement, le produit présente une odeur neutre et est physiologiquement et écologiquement sans danger.

Elimination des déchets :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastiques totalement vidés et grattés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations : Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et / ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.